

TERMÉKADATLAP

RIGIPS SUPER HÉZAGOLÓANYAG

Hézagolóanyag gipszkarton építőlemezek hézagolására. Portermék.

Tűzvédelmi osztály:

A1

Termékcsoport:

Gipszkarton lemezek fugázóanyaga



Műszaki adatok

Terméktulajdonságok	Gipszkarton építőlemezek általános hézagoló anyaga. Kézi bedolgozással alaphézagolásra alkalmazható Q1-Q2 felületi minőségig, hézagerősítő szalaggal. Könnyen bedolgozható, egyszerűen bekeverhető.
Összetevők	Kalcium-szulfát különböző hidrátfokozatokon adalékokkal.
Kiszerezés	Zsákban: 2.5 kg, 5 kg és 25 kg
Bekeverési arány	1.2-1.3 kg/ 1 l víz
Anyagszükséglet	0,3 kg/m ²
Bedolgozhatósági idő	kb. 40 perc
Javasolt felhordási vastagság	3 mm/réteg
Páraáteresztés	μ=10
Alapfelület, melyen a termék alkalmazható	Rigips gipszkarton építőlemezek
Bekeverés	Tiszta edényben kb. 4 liter tiszta vízhez egyenletesen szórjon 5 kg Rigips Super hézagoló gipszet, majd rövid beszívódási idő után kézzel vagy keverőszárral keverje krémszerű anyaggá. Amennyiben az anyag túl kemény lett, víz hozzáadásával nem hígítható; túl híg anyag esetén adható gipsz hozzá, de ez a kötési időt lerövidíti. A készre kevert anyag bedolgozására 40 perc áll rendelkezésre.
Felhasználási terület	Belső falak, mennyezetek, min. +5 C° felett. Alkalmos gipszkarton építőlemezek hézagolására (Q1-Q2 minőségig).
Bedolgozási feltételek	A helyiség levegőjének, a bedolgozandó anyagnak és a fogadófelületnek egyaránt legalább +5°C hőmérsékletűnek kell lennie.
Hasznos tanácsok	A gipszkarton lemezek illesztéseinek láthatósága Q4 minőségű felület képzésével minimálisra csökkenthető. Ilyen felület létrehozásához Rigips ProMix Finish készre kevert glettet, vagy ProFinish szórható glettet javasolunk alkalmazni. A hézagolás pontos menetéről bővebb információt itt talál.
Tárolási információ	Nedvességtől védett helyen, +2°C és +30°C között tároljuk. Fagyástól óvni kell. A felbontott zsákokat visszazártan kell tárolni.
Szavatossági idő	Gyártástól számított 12 hónap, felbontás után 3 hónap.

Rigips Super